

WIKO° SUPER LEPIDLO S DLHOU ŽIVOTNOSTÍ



KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ UNIVERZÁLNĚ

WIKO° UNIVERSAL SUPER GLUE LONG LIFE sú univerzálne a všestranné a môžu sa používať na širokú škálu aplikácií. Vhodné na rýchle a takmer neviditeľné lepenie širokej škály materiálov, ako sú plasty, guma, kov, korok, drevo a papier. Sú k dispozícii v rôznych viskozitách a rýchlostiach. To znamená, že existuje vhodné lepidlo takmer pre každú aplikáciu.

Ako lepidlá LONG LIFE majú tiež dlhšiu trvanlivosť až 24 mesiacov.

- Rýchle vytvrdzovanie za menej ako 7 sekúnd
- Veľmi vysoká skladovacia stabilita
- Zvýšená odolnosť proti vlhkosti
- Čisté, takmer neviditeľné spoje
- Pre absorpčné materiály, kožu, lepenku, korok, drevo, penu, plast, elastoméry a kov

Technické vlastnosti nevytvrdeného produktu

	SUPER GLUE 15 LL	SUPER GLUE 100 LL	SUPER LEPIDLO 2500 LL
Chemická báza:	Etyl-2-kyanoakrylátový monomér	Etyl-2-kyanoakrylátový monomér	Etyl-2-kyanoakrylátový monomér
Farba:	transparentný	transparentný	transparentný
Viskozita* [mPas]:	12 až 22	80 až 130	2,100 až 3,300
Hustota ² [g/ml]:	1,04 až 1,06	1,04 až 1,06	1,05
Bod vznietenia**	>+81	>+81	> +81
[°C]:	optimálne pri +25	optimálne pri +23	optimálne pri +23

Aplikačná teplota [°C]:

1) Pri 25 °C, viskozimeter Brookfield

2) Merané podľa DIN 53217, časť 2 hustota guľový model 475/III

3) Merané podľa DIN 51755

Vytvrdené⁴ !

	SUPER GLUE 15 LL	SUPER LEPIDLO 100 LL	SUPERGLUE2500LL
Doba fixácie (spojené):			<15
NBR guma [s]:	< 5	1 až 3	
Nerezová oceľ [s]:	18 až 25	24 až 40	
Konečná pevnosť po [h]:	24	24	

4) podľa testovacej metódy GLUETEC pre kyanoakryláty

Technické vlastnosti vytvrdeného produktu

	SUPER GLUE 15 LL	SUPER GLUE 100 LL	SUPER GLUE 2500 LL
Pevnosť v ťahu** [N/mm²]: Rozsah	15 až 25	15 až 25	15 až 25
prevádzkovej teploty [°C]: Rozsah	-10 až +40	-10 až +40	-10 až +40
teplot [°C]:	- 40 až +85	- 40 až +100	- 40 až +100
Optimálna medzera:	Nulová medzera	Nulová medzera	Nulová medzera
	DMF, acetón; acetonitril	DMF, acetón; acetonitril	DMF, acetón; acetonitril

Rozpustnosť:

5) Testované podľa GLUETEC AA-310

Veľkosti obalov

WIKO° UNIVERSAL SUPER GLUE LONG LIFE je k dispozícii v balení 20 g, 50 g alebo 500 g fľaši.

Príslušenstvo / Číslo položky

WIKO° SUPER GLUE ACTIVATOR	100402
WIKO° SUPER GLUE PRIMER	100463
WIKO° SUPER LEPIDLO FILLER	103974
WIKO° ODSTRÁŇOVAČ SUPER LEPIDLA	103903
WIKO° INDUSTRIAL FAST CLEANER	100134

Skladovanie a trvanlivosť

Skladovateľnosť je maximálne 24 mesiacov pri optimálnej skladovacej teplote +2 °C až +10 °C (napr. v chladničke) v uzavretom originálnom obale. Vyššia skladovacia teplota vedie k výrazne kratšej skladovateľnosti. Skladovacia teplota nesmie klesnúť pod +2 °C: Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením, teplom a vlhkosťou. Počas doby skladovateľnosti sa na fľaši môže objaviť mierne zrážanie, aj keď je obal neotvorený. Toto nemá žiadny vplyv na vlastnosti produktu.

Aplikácia

Povrchy, ktoré sa majú lepiť, musia byť vždy bez prachu, oleja, mastnoty alebo iných nečistôt. Na zabezpečenie ideálneho výsledku vždy používajte WIKO® INDUSTRIAL CLEANER. Na čistenie používajte odporúčané čistiace prostriedky a čistiacu utierku, ktorá nepúšťa vlákna. Zohľadnite tiež dobu odvetrania použitého čistiaceho prostriedku. Lepidlo a lepené podklady by mali mať pred spracovaním teplotu medzi +18 °C a +25 °C, aby sa dosiahla optimálna príľnavosť.

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste. Kliknite alebo naskenujte tu:



Note:

Please be sure to observe the information and notes in our respective safety data sheets. The data contained herein are for information only and are considered reliable to the best of our knowledge. We accept no liability for the results. For optimum functionality of the adhesive system, please use only the cartridge and mixer systems tested and approved by GLUETEC. The product is only suitable for professional and experienced users. It is the user's responsibility to take precautions to protect property and persons from the hazards that may be encountered when handling and using these products. Accordingly, GLUETEC specifically disclaims all warranties, express or implied, including all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. GLUETEC specifically disclaims any liability for consequential or indirect damages of any kind.